

FULL FLEX 2K UV

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento akrilik esaslı, çift komponentli, UV dirençli, hafif yaya trafiğine uygun, tam elastik su yalıtım harcı.

■ AVANTAJLARI

- Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. Düşey yüzeylerde kullanılabilir.
- Hafif yaya trafiğine açık olan teras, çatı ve balkon gibi alanlarda uygulanır.
- Çok esnektir ve üstün aderans performansına sahiptir.
- Yüksek klor iyonu direnci sunar.
- İçme suyu depolarında kullanımı uygundur.
- Donma-çözünme çevrimine karşı dayanımı yüksektir.
- Üstün çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

■ UYGULAMA ALANLARI

- Tüm yapıların; özellikle üzeri açık bırakılacak teras, çatı, balkon gibi açık alanlarda, havuz, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda seramik uygulamaları öncesinde, su depolarında, UV dirençli ve hafif yaya trafiğine dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Her bir kat için, 10 kg'lık sıvı bileşene 20 kg'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır.
- Karışım 2 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.
- DryFiX FULL FLEX 2K UV, fırça veya mala yardımıyla tüm yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır.
- Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	20 kg Kraft Torba ve 10 kg Plastik Bidon
Renk	Beyaz
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ SARFİYAT

Yalıtım sınıfına göre 3,00 – 3,50 Kg/m²

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Karışım için sadece kendi sıvısı kullanılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. Uygulama yüzeylerinde çatlak ve zayıf alanlar DryFiX TRACK R2 tamir harcı ile onarılmalıdır.
- Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri DryFiX FULL FLEX 2K UV ile kapatılmamalı, bu noktalarda yalıtımın devamlılığı dilatasyon yalıtım bantları ile sağlanmalıdır.
- Islak hacim uygulamalarında hareketli noktalar ile dikey ve yatay köşeler köşe yalıtım bantları ile desteklenmelidir.
- DryFiX FULL FLEX 2K UV uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle hava akımları ve dondan korunmalıdır. Gerekirse yüzey ıslatılıp nemli tutulmalıdır.
- Mekanik darbelere maruz kalabilecek yüzeylerde DryFiX FULL FLEX 2K UV üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır.
- DryFiX FULL FLEX 2K UV uygulaması üzerinden 3 gün geçmeden seramik vb. kaplama uygulamasına geçilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır.

Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



FULL FLEX 2K UV

■ TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk	Beyaz
Harç Yoğunluğu	1,60±0,1 g/cm ³
Uygulanabilecek Kat Sayısı	2-3 Kat
Harcın Kullanılabilme Süresi	Maksimum 2 saat
Katlar Arasında Beklenilmesi Gereken Süre	Minimum 6 saat
Üzerine Seramik Uygulaması İçin Beklenilmesi Gereken Süre	3 Gün
Su Geçirimsiz Hale Gelme Süresi	7 Gün
Yapışma Dayanımı	≥0,5 N/mm ² (EN 14891)
Çatlak Köprüleme (-20°C)	≥1,00 mm (TS EN 14891)
Çatlak Köprüleme (+20°C)	≥1,50 mm (TS EN 14891)
Kapiler Su Emme	≤0,10 kg(m ² h0,5)
Su Geçirimsizlik (3 mm Kalınlık İçin)	≥ 5 bar (pozitif)

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

