

## BPU SEAL 2K

BPU Seal 2K İki bileşenli, bitümle desteklenmiş poliüretan esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek elastikiyete sahip, kendiliğinden yayılan, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip dilatasyon ve derz dolgu macunudur.

### ■ AVANTAJLAR

Komponentlerin eşit miktarda, 1:1 hacimle karıştırılması işlemi kolaylaştırır.

- Hızlı kürlenir.
- -40°C ila +86°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur
- Kendi kendine yayılır (self levelling), kolay ve hızlı uygulanır.
- Soğuk uygulamalıdır. Aşınmalara dayanıklıdır.
- Astarlı ya da astarsız, hemen her tür yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
- İnceltmesi gerekmesede koşullara göre **Dryfix Dfpur-355 Poliüretan Tiner** kullanılabilir.
- Soğuğa karşı dirençlidir. Film, -40°C'a kadar elastikiyetini korur
- Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir; uzama kabiliyeti, gerilme, yırtılma ve aşınma mukavemeti yüksektir.
- Kimyasallara karşı iyi direnç gösterir.

### ■ SARFIYAT

Minimum toplam tüketim: 1,1 kg/m<sup>2</sup>

### ■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

#### Yüzey Hazırlıkları:

Yüzey, mümkünse yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır.

#### Astarlama:

- Emici yüzeyler için **Df pur Primer 1K** ve **Df pur Primer 2K**
- Sert ve normal zeminler için **Dryfix Dfc 100**

### Karıştırma:

Eşit miktarlardaki iki komponenti elle ya da düşük hızda çalışan (300 devir/dk.) bir mikser ile karıştırıldıktan sonra derhal uygulayınız.

Karışımın kap ömrü 20 °C'da 30-45 dakikadır.

### Uygulama:

Alt yüzey hazırlığı yapılmış (tamir, temizlik, astarlama), kenarlarına maskeleme bandı yapılmış derze, uygun ebatta polietilen fitil yerleştirilir, bu işlem yapılırken genişlik / derinlik: 2/1 oranında olmasına dikkat edilmelidir.

Daha sonra hazırlanmış mastik, derze dökülerek uygulanır. Uygulama yaparken mastiğin, derzin karşılıklı iki iç yüzeyine yapışması sağlanmalıdır. Üçüncü bir yüzeye (alt) yapışmamasına dikkat edilmelidir. Derz doldurma işlemi tamamlandıktan sonra uygun spatula ile yüzey düzeltilir ve maskeleme bandı dikkatli bir şekilde sökülerek uygulama tamamlanır.

- 24 saat oda sıcaklığında (+15°C- +25°C ) bekletilmiş ambalajlar açılarak homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve uygun uç seçilerek yapılmalıdır.

- Malzeme prizini alana kadar su, yağmur, dış etkenler ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır.
- Sıcak havalarda bekleme süresinin kısabileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

### ■ UYGULAMA ALANLARI

- Karbon plaka malzemelerinin yapıştırılmasında
- Her türlü beton, taş, mermer gibi malzemelerin tamirinde ve yapıştırılmasında

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

**Merkez/Fabrika:** Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



## BPU SEAL 2K

### TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk		Siyah
Yoğunluk	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20°C	1,05±0,05 g/cm <sup>3</sup>
Sertlik	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	35±5 Shore A
Viskozite (Karışım)	ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)	3500-4000 cP
Karışım Oranı (A+B)		1:1 Ağırlıkça
Katı Madde		% 85
Karışım Kap Ömrü (+25°C)		30-35 dk
Uzaman Yüzdesi	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	>1500 %
Tam Kuruma		7 gün

NOT: Yukarıda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve % 50 nispi nem koşullarında yapılan test sonucuna göre yazılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişiklik gösterebilir.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu isteyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Ürün profesyonel kullanıcılar tarafından, teknik bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler

### DEPOLAMA

Ambalaj	5+5 kg /set metal ambalajlıdır.
Renk	Siyah
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir.

### YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

### İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez/Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

