

BINDER 100

BINDER 100 Akrilik kopolimer esaslı iç-dış cephe boya ve izolasyon astarı olarak kullanılabilen çok fonksiyonelli konsantre astardır.

UYGULAMA ALANLARI: İlk defa boyanacak konvansiyonel sıvalı, alçı, saten alçı, alçıpan, mineral esaslı ham duvar yüzeylerde, rengini kaybetmiş kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç-dış cephe yüzeylerde ve akrilik esaslı su izolasyon uygulamalarında astar olarak uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ Yüzey aderansı yüksektir. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını azaltır. Sıvaların su emiciliğini azaltır. Su bazlı su yalıtım malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX BINDER 100 uygulanacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Her türlü yağ ve kirden arındırılmalı kabarmış yüzeyler kazınmalıdır. DryFiX BINDER 100; hacminin 7 misli su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye tek kat halinde uygulanır. Minumum 4 saat kuruma süresi beklendikten sonra üzerine boya veya yalıtım ürünü uygulamasına geçilir. Uygulama ortam sıcaklığı + 5 c ile + 30 c arasında olmalıdır.

SARFIYAT 150-300 gr / m2

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış, olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 2,5 kg PE bidon

Dry FiX



LATEX 100

DryFiX LATEX 100 Her türlü çimento harcında siva, şap vb. seramik yapıştırıcılarında su geçirimsizlik, elastikiyet ve aderans artırmak amacıyla kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI Beton, siva, şap, seramik uygulamaları, beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde, tamir harçlarında, soğuk derzlerde ve her türlü çimento esaslı yalıtımda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ Mükemmel aderans ve tutunma sağlar. Su geçirimsizliği artırır, elastikiyet ve kıvam kazandırır. Rötreye çatlaklarının önüne geçer. Harcın aşınma direncini artırır, şap uygulamalarında tozumu engeller. Katıldığı çimento esaslı harçları plastifiye eder ve harcın uygulanmasını kolaylaştırır.

UYGULAMA TALİMATI DryFiX LATEX 100 ile uygulama yapılacak kuru yüzeyler uygulama yapılmadan önce nemlendirilmelidir. Aderans harcı hazırlığında 1 birim çimento ve 2 birim kum karışım hazırlanır, karışıma DryFiX LATEX 100 ilave edilerek homojen ve sürülebilir kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Beton ve harç katkısı olarak: çimento oranının %5 - %20 si kadar LATEX 100 kullanılır.

SARFIYAT Aderans harcı için : 200 gr /m2 Harç katkıları için : 10-20 kg / 1 m3

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 5 kgPE bidon

