

WOODLAC

WOODLAC®, su bazlı, şeffaf, çift bileşenli, intümesan özellikli, yangına dayanıklı verniktir. Isıya maruz kaldığında şişerek karbonize bir tabaka oluşturur. Alt yüzeyi ısı ve oksijene karşı koruyarak alttaki ahşap yüzeyin ısınmasını, dolayısıyla tutuşmasını geciktirici işlev görür.

■ AVANTAJLAR

- Uygulaması çok kolay bir malzemedir.
- Su ve gaz geçirimsizdir.
- Dikey ve başüstü yüzeylerde kullanılır.
- Kimyasallara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Betona, ahşaba ve çeliğe mükemmel aderans eder.
- Mekanik özellikleri yüksektir.
- Solvent içermez.

■ UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, bambu, rattan gibi yüzeylerde
- İç dekorasyon, bahçe yapıları, ev eşyaları
- Tarihi yapı yüzeylerinin korunmasında
- Yüksek yangın riski taşıyan ahşap mimaride

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve toz, yağ, gevşek parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

Karışım Hazırlığı:

Ürünün A ve B komponent ambalajları bölmeden, birbiriyle karıştırılır.

Karışım 1 saat içinde tüketilmelidir. Kalınlaşırsa yeni karışım eklenerek açılabilir.

Uygulama Yöntemi:

- Fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulanabilir.
- Toplamda minimum 500 g/m² olacak şekilde, 4 kat olarak uygulanır.
- Katlar arası 2-5 saat beklenmeli, son kat sonrası 12 saat kuruma süresi gereklidir.
- Uygulama ortamı %70 nemin altında olmalıdır.
- Yağmur sonrası uygulamaya kuru yüzey sağlandıktan sonra devam edilmelidir.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	(1 + 0,5 kg/set) ve (10 + 5 kg/set)
Renk	Saydam
Raf Ömrü	Serin, kuru, güneş görmeyen ortamda saklayınız. Donmaya karşı koruyunuz. Ambalaj kapalı tutulmalı, açıldıysa kısa sürede tüketilmelidir. Raf Ömrü: 12 ay

■ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Uygulama sırasında gözlük ve maske kullanınız.

Gözle ve ciltle temas ettirmeyiniz.

Yutulması veya solunması tehlikelidir.

İş sonrası ekipmanlar suyla temizlenmelidir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez/Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



WOODLAC

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk	Beyaz saydam, kıvamlı sıvı
Koku	Hafif keskin
Film	Şeffaf, yüzeye iyi tutunur
Yoğunluk	1.26 kg/m ³
Katı Madde Oranı	Katı Madde Oranı %50 ±2
Çözünürlük	Su & alkolde çözünür
Film Standardı	GB 8624-2012 ve ilgili testler ile uyumlu
Suya Dayanıklılık	12 saat suda bozulmaz

NOT: Yukarıda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve % 50 nispi nem koşullarında yapılan test sonucuna göre yazılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişkenlik gösterebilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, işçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.
- Bütün el aletleri ve uygulama ekipmanlarını kullandıktan hemen sonra temiz su ile yıkayınız. Sertleşen, kürünü alan malzemeler mekanik olarak temizlenebilmektedir.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez/Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

